

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sika® ViscoCrete®-2670

PHỤ GIA GIẢM NƯỚC CAO CẤP

MÔ TẢ

Sika® ViscoCrete®-2670 là chất siêu hoá dẻo công nghệ cao gốc polymer thế hệ thứ 3 với hiệu quả tạo độ xốp và giúp bê tông bơm được dễ dàng. Sika® ViscoCrete®-2670 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C 494 loại G.

ỨNG DỤNG

Sika® ViscoCrete®-2670 chủ yếu thích hợp cho sản xuất bê tông trong các trạm trộn và nhà máy đúc sẵn. Sika® ViscoCrete®-2670 vượt trội nhờ vào khả năng giảm nước cực cao, tạo độ chảy lỏng tốt trong khi vẫn giữ độ kết dính tối ưu cho hỗn hợp.

Sika® ViscoCrete®-2670 được dùng cho các loại bê tông sau:

- Bê tông cường độ cao / chất lượng cao dùng để đúc bê tông tại công trình;
- Cọc nhồi cường độ cao;
- Cầu và các kết cấu đúc hẫng;
- Các cấu kiện thanh mảnh có cốt thép dày đặc.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

Sika® ViscoCrete®-2670 kết hợp các kiểu tác động khác nhau. Bằng cách bám vào bề mặt các hạt xi măng mịn và giữ chúng tách rời trong khi quá trình thủy hoá đang diễn ra, Sika® ViscoCrete®-2670 tác động lên các đặc tính sau của bê tông:

- Khả năng giảm nước cực cao;
- Có thể vận chuyển và bơm được ở khoảng cách xa;
- Độ chảy lỏng cao (giảm đáng kể công tác đổ và đầm);
- Tính thi công được duy trì lên đến 120 phút (phụ thuộc vào liều lượng phụ gia, loại xi măng, nhiệt độ).

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Polycarboxylat cải tiến trong nước
Đóng gói	Thùng 5 / 25 / 200 / 1000 L
Ngoại quan / Màu sắc	Chất lỏng / Màu nâu
Hạn sử dụng	12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp và nhiệt độ từ +5 °C và +30 °C.
Khối lượng thể tích	1.095–1.125 kg/l
Độ pH	4.50–6.50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hướng dẫn đổ bê tông

Đổ bê tông: Nhờ sử dụng Sika® ViscoCrete®-2670 có thể sản xuất bê tông chất lượng cao nhất, tuy nhiên các qui trình của công nghệ bê tông, như trộn, đổ, đầm rung, bảo dưỡng phải được tuân thủ và áp dụng.
Bảo dưỡng: Các biện pháp bảo dưỡng bê tông hiệu quả cần phải được tiến hành. Đề nghị sử dụng các hợp chất bảo dưỡng của Sika.
Sika® ViscoCrete®-2670 thích hợp cho bê tông sẽ được bảo dưỡng bằng hơi nước.

Sự tư vấn đặc biệt

Sika® ViscoCrete®-2670 được cho vào nước định lượng trước khi cho vào hỗn hợp khô hoặc cho vào hỗn hợp bê tông ướt một cách riêng rẽ. Để đạt hiệu quả tối ưu về khả năng giảm nước cực cao chúng tôi đề nghị thời gian trộn hỗn hợp ướt tối thiểu là 60 giây. Khi cho lượng nước còn dư của phần nước cho mẻ trộn để điều chỉnh độ sệt của bê tông thì nên thực hiện tối thiểu sau 2/3 thời gian trộn hỗn hợp ướt để tránh nước dư trong bê tông.

THÔNG TIN THI CÔNG

Liều dùng khuyến nghị

0.7–2.5 L/100 kg hỗn hợp xi măng (bao gồm tro bay v.v...)
Liều lượng điển hình: 1.1 - 1.5 L/100 kg hỗn hợp xi măng (bao gồm tro bay v.v...)

Sự tương thích

Sika® ViscoCrete®-2670 với tất cả các sản phẩm Sikament®, Sika® Aer, Sika® Pump, Sikacrete® PP-1, nhưng phải thêm vào hỗn hợp một cách riêng rẽ và không được trộn chung chúng với nhau trước khi cho vào hỗn hợp.
Sika® ViscoCrete®-2670 tương thích với tất cả các loại xi măng.

CÁC GIỚI HẠN

Dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tính thi công và thời gian ninh kết của bê tông sẽ bị kéo dài; tuy nhiên với điều kiện được bảo dưỡng đầy đủ, cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông sẽ không bị ảnh hưởng. Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam có thể cung cấp thiết bị định lượng chính xác.

Cần sử dụng máy trộn thích hợp và không được trộn bằng tay.

Cần tiến hành thử nghiệm cấp phối để chọn liều lượng chính xác cho từng yêu cầu cụ thể. Nếu cần giúp đỡ, xin liên hệ với Phòng Kỹ Thuật của công ty Sika.

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Biện pháp bảo vệ. Tránh tiếp xúc lâu với da. Rửa sạch hoàn toàn bằng nước xà bông. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc miệng, rửa ngay lập tức bằng nước sạch ấm và đến gặp bác sĩ ngay.

Tránh tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình.

Sinh thái/ Loại bỏ chất thải: Không được đổ bỏ vào nước hoặc đất, mà phải tuân theo qui định của địa phương.

Loại hàng vận chuyển: Không nguy hiểm

Độc hại: Không độc hại

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION
ISO 9001
14001

SikaViscoCrete-2670_vi_VN_(06-2017)_1_1.pdf

Bản chi tiết sản phẩm
Sika® ViscoCrete®-2670
Tháng Sáu 2017, Hiệu đính lần 01.01
021301011000001046

