

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Optiroc Tile Adhesive HP

KEO DÁN GẠCH CHẤT LƯỢNG CAO, ĐÓNG GÓI SẴN, GỐC XI MĂNG

MÔ TẢ

Optiroc Tile Adhesive HP là keo dán gạch chất lượng cao, đóng gói sẵn, gốc xi măng, có khả năng kháng nước với công thức đặc biệt dùng để dán gạch cho tường và sàn trên bề mặt bê tông trong nhà và ngoài trời. Sản phẩm sử dụng cho các loại gạch men, gạch đồng chất, mosaic, đá tự nhiên.

ỨNG DỤNG

Optiroc Tile Adhesive HP có thể sử dụng bằng cách thêm nước theo đúng tỷ lệ và trộn bằng máy trộn cầm tay hoặc máy trộn cơ khí để có hỗn hợp đồng nhất có tính thi công cao.

Optiroc Tile Adhesive HP có thể sử dụng như lớp keo mỏng hoặc dày để dán gạch cho toilet, bếp, hoặc làm lớp keo xây tô cho tường gạch, tường block hoặc là các kết cấu đúc sẵn.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Kháng nước, có thể sử dụng cho các khu vực ẩm ướt như toilet, bếp...
- Cường độ bám dính tốt
- Không cần phải ngâm gạch trước khi dán
- Chất lượng ổn định
- Dễ dàng thi công
- Chịu được thời tiết và bền

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bao 25 kg
Ngoại quan / Màu sắc	Xám / Trắng
Hạn sử dụng	9 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được lưu trữ đúng cách, trong bao bì còn nguyên, chưa mở
Điều kiện lưu trữ	Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, có bóng râm
Tỷ trọng	1300–1600 kg/m ³ (tỷ trọng của keo tươi mới trộn)
Cường độ bám dính	≥ 1 N/mm ² (28 ngày) Cường độ bám dính sau khi ngâm nước: ≥ 1 N/mm ² (28 ngày) Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt: ≥ 1 N/mm ² (28 ngày) Thời gian mở sau ít nhất 30 phút (cường độ bám dính): ≥ 0.5 N/mm ²

THÔNG TIN THI CÔNG

Tỷ lệ trộn	Nước: Bột khoảng 1: 3.5–4.1 (Theo khối lượng) Khoảng 6–7 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Định mức	Một bao cho khoảng 16.2 L keo Cần khoảng 62 bao để có 1 m ³ keo 1 bao 25 kg dùng cho khoảng 6–7 m ² (độ dày lớp vữa 2 mm). Định mức tiêu thụ và kỹ thuật thi công phụ thuộc vào độ bằng phẳng và độ nhám của bề mặt nền cũng như kích thước của gạch.
Nhiệt độ bề mặt	Tối thiểu: 8 °C Tối đa: 40 °C
Thời gian thi công	30–45 min (ở nhiệt độ 27 °C và độ ẩm 65 %)
Thời gian mở	Thời gian chờ trước khi chà ron Đối với tường: Sau 7–8 giờ (tùy thuộc nhiệt độ môi trường) Đối với sàn : Sau 24 giờ Đưa vào sử dụng sau 14 ngày
Thời gian điều chỉnh	Khoảng 20 phút

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ

Bề mặt bê tông phải được làm sạch không dính dầu mỡ, bụi bẩn và các tạp chất khác.
Các bề mặt hút nước phải được bão hòa toàn bộ trước khi thi công ốp lát.

THI CÔNG

- Đổ bột Optiroc Tile Adhesive HP (1 bao 25 kg) vào 6–7 lít nước sạch.
- Dùng cần trộn điện với tốc độ thấp, trộn đều trong khoảng 3–5 phút cho đến khi đạt hỗn hợp đồng nhất. Dừng lại 1 phút sau đó trộn lại chừng 1 phút nữa rồi đem sử dụng.
- Đổ 1 ít keo dán gạch ra bề mặt nền, dùng bay răng thưa trải đều trên bề mặt:
 - Đối với sàn: Trải đều trên bề mặt
 - Đối với tường: Trét keo theo phương ngang
- Để tăng độ kết dính và độ phủ nên thi công 1 lớp keo ở phía sau viên gạch.
- Đặt gạch lên lớp keo đã thi công, ấn mạnh để đảm bảo gạch được bám chặt vào mặt nền.
- Có thể điều chỉnh gạch trong vòng 20 phút.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong 35–40 phút, phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Loại bỏ Optiroc Tile Adhesive HP còn mềm từ dụng cụ và thiết bị bằng nước. Vật liệu khô cứng chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học.

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

GỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Sinh thái: Không nên thải bỏ vào nguồn nước

Vận chuyển: Không nguy hiểm

Xử lý chất thải: Theo quy định địa phương

Lưu ý quan trọng: Optiroc Tile Adhesive HP là sản phẩm gốc xi măng và do đó có tính kiềm.
Cần có biện pháp thích hợp để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu dính vào mắt, rửa ngay bằng nước sạch và đến trung tâm y tế ngay.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm
Optiroc Tile Adhesive HP
Tháng Mười 2017, Hiệu đính lần 01.01
020404020010000395

OptirocTileAdhesiveHP-vi-VN-(10-2017)-1-1.pdf

