

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sika® Plastiment® TM-28

PHỤ GIA GIẢM NƯỚC VÀ KÉO DÀI THỜI GIAN ĐÔNG KẾT

MÔ TẢ

Sika® Plastiment® TM-28 là phụ gia giảm nước và chậm đông kết, được thiết kế đặc biệt cho bê tông đầm lăn (BTĐL)

Sika® Plastiment® TM-28 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 Loại B & D

ỨNG DỤNG

Sika® Plastiment® TM-28 được dùng trong kết cấu bê tông và bê tông khối lớn ở những nơi có yêu cầu kéo dài thời gian đông kết và cải thiện tính thi công, chẳng hạn cho những dự án:

- Đổ bê tông khối lớn để ngăn ngừa hình thành khe lạnh trong đập BTĐL
- Thời gian vận chuyển dài từ trạm trộn đến công trường
- Điều kiện đổ bê tông khó và chi tiết

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

Đối với bê tông tươi

- Thời gian bắt đầu đông kết được kéo dài để đủ thời gian cho quá trình đổ và đầm lớp mới lên lớp BTĐL cũ mà không gây ra khe lạnh
- Giảm vữa kết nối trong bê tông
- Kéo dài thời gian thi công do đầm lại mà không làm hỏng vật liệu. Sau thời gian đông kết ban đầu, nếu chịu tải nặng có thể tổn hại đến lớp BTĐL vừa mới thủy hóa
- Tăng hiệu quả của xi măng
- Giảm tốc độ phát sinh nhiệt ban đầu

Đối với bê tông đã đóng rắn

- Tăng cường độ cơ học trong mọi điều kiện thời tiết
- Giảm phát sinh nhiệt và nguy cơ tạo vết nứt
- Tăng độ đặc chắc của BTĐL

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Hỗn hợp chất hữu cơ
Đóng gói	200/1000 lít
Hạn sử dụng	12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, bảo vệ tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp ở khoảng nhiệt độ +5 °C đến +30 °C
Màu sắc	Chất lỏng màu nâu
Khối lượng thể tích	1.220 – 1.260 kg/L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hướng dẫn đổ bê tông

Đổ bê tông: Nhờ sử dụng Sika® Plastiment® TM-28 có thể sản xuất bê tông chất lượng cao nhất, tuy nhiên các quy trình của công nghệ bê tông như trộn, đổ, đầm rung và bảo dưỡng phải được tuân thủ và áp dụng

Bảo dưỡng: Các biện pháp bảo dưỡng bê tông hiệu quả cần phải được thực hiện

Liệu dùng khuyến nghị

0.2 – 2.0 lít theo 100 kg xi măng/chất kết dính
Liều lượng điển hình 0.4– 2.0 lít/ 100 kg xi măng/chất kết dính

Sự tương thích

Sika® Plastiment® TM-28 có thể dùng kết hợp với tất cả các sản phẩm Sikament, Sika® Aer, Sika® Pump, Sikacrete® PP1 ,nhưng phải thêm vào hỗn hợp bê tông một cách riêng rẽ và không được trộn chung chúng với nhau trước khi cho vào Sika® Plastiment® TM-28 tương thích với tất cả các loại xi măng Portland

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất (sẵn sàng khi có yêu cầu) về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

ĐỊNH LƯỢNG

Sika® Plastiment® TM-28 có thể pha vào nước đã được định lượng cho bê tông trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng phụ gia vào hỗn hợp bê tông ướt

Để đạt hiệu quả phân tán của phụ gia, chúng tôi đề nghị thời gian trộn tối thiểu là 60 giây

Khi thêm phần nước còn lại của mẻ trộn để điều chỉnh độ dẻo của bê tông thì nên thực hiện tối thiểu sau 2/3 thời gian trộn hỗn hợp ướt để tránh nước dư trong bê tông

GỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm

Sika® Plastiment® TM-28
Tháng Ba 2022, Hiệu đính lần 01.01
021303011000000299

SikaPlastimentTM-28-vi-VN-(03-2022)-1-1.pdf

