



METHOD STATEMENT

SIKAFLOOR®-2530 W NEW

LỚP PHỦ SÀN

SIKA LIMITED (VIETNAM)

BUILDING TRUST




1 PHẠM VI

- Lớp phủ epoxy gốc nước được phủ cho sàn bê tông
- Phủ trên bề mặt sàn chịu tác động cơ và hóa học ở mức nhẹ và trung bình
- Phù hợp cho khu vực sản xuất, kho hàng hóa, bãi đậu xe, garage, v..v..

2 ƯU ĐIỂM

- Kháng cơ và hóa học tốt
- Khả năng chống thấm
- Có khả năng pha loãng bằng nước
- Không mùi
- Dễ thi công



3 SIKAFLOOR®-2530 W NEW - HỆ THỐNG

Chi tiết	Hệ thống	Sản Phẩm	Định mức
Lớp lót (2 giải pháp, phụ thuộc vào độ đặc chắc của bề mặt)			
Bề mặt thường	Lớp Lót	1 x Sikafloor® -2530 W + 5% Nước)	0.15 - 0.3 kg/m ²
Lớp Phủ			
Lớp phủ tạo phẳng	Lớp phủ	2 x Sikafloor® -2530 W	0.15 - 0.2 kg/m ² cho mỗi lớp

(Chiều dày hệ thống 0.15 tới 0.3 mm)

4 CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt bê tông phải nhám và phải đạt cường độ nén (tối thiểu 25 N/mm²) với độ bám dính tối thiểu 1.5 N/mm².
- Trước khi thi công phải tiến hành đo độ ẩm bề mặt và điểm đọng sương.
- Độ ẩm bề mặt phải < 4%. (Phương pháp: sử dụng thiết bị Sika®-Tramex meter hoặc thử theo tiêu chuẩn ASTM D4263).
- Bề mặt bê tông phải được xử lý bằng các phương pháp cơ học như sử dụng máy bắn nhám hoặc máy mài để loại bỏ các lớp bám dính không tốt và tạo nhám bề mặt.
- Bê tông yếu phải được loại bỏ, các lỗi bề mặt như rỗ, rỗ tổ ong hay lỗ hổng phải được sửa chữa lấp đầy.
- Bụi bẩn, dầu nhớt hay các vật liệu bề vụn phải được làm sạch hoàn toàn trước khi thi công bằng các dụng cụ như bàn chải, máy hút bụi,...
- Tiến hành làm thử trước khi thi công.

5 THI CÔNG

- Lớp lót:
Đảm bảo lớp phủ phải thi công liên tục và phủ toàn bộ bề mặt sàn.
Nếu cần thiết thi công 2 lớp.
- Lớp phủ:
Sikafloor®-2530 W được thi công bằng con lăn.

(Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty và tham khảo tài liệu kỹ thuật sản phẩm để được tư vấn).

MIỄN TRỪ

Các thông tin này và mọi tư vấn khác được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công đúng cách trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Các thông tin này chỉ sử dụng cho (các) thi công và (các) sản phẩm ghi cụ thể tại đây. Trong trường hợp có thay đổi về tham số thi công, chẳng hạn như cốt liệu, v.v., hoặc trong một trường hợp thi công khác, hãy tham khảo ý kiến của Phòng Kỹ Thuật Sika trước khi sử dụng. Các thông tin ở đây không có nghĩa là người sử dụng không cần thí nghiệm sản phẩm trước khi ứng dụng cho mục đích thi công của mình. Mọi đơn hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu này theo yêu cầu.

Sika Limited (Vietnam)
Nhon Trach 1 Industrial Zone
Nhon Trach, Dong Nai
Vietnam
vnm.sika.com

Phone: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
Mail: sikavietnam@vn.sika.com

Method Statement
Sikafloor®- 2530 W NEW
NGÀY PHÁT HÀNH: 08/2018