

QUY TRÌNH THI CÔNG

SikaLatex®

Phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối



Dụng cụ



Thùng trộn



Bàn chải sắt



Bay thép vuông



Cọ quét



Dụng cụ làm ẩm

Phương pháp trộn

Lắc đều bình sản phẩm trước khi trộn.

■ Chất kết nối cho lớp vữa trát / lớp kết nối bê tông cũ và mới:

1 Lít



SikaLatex®

+

1 Lít



Nước

+

4Kg



Xi măng

■ Lớp trát sàn chống thấm

Phần A:

1



Xi măng

+

3



Cát

Phần B:

1



SikaLatex®

+

3




Nước

Cho từ từ **Phần B** vào **Phần A**, khuấy cho hỗn hợp sệt như vữa tô là được.

Thi công




Vệ sinh sạch sẽ bề mặt cần thi công.



Làm ẩm bão hòa bề mặt bằng nước sạch.



Quét lớp hồ dầu kết nối và chống thấm SikaLatex® bằng cọ



Thi công lớp vữa chống thấm SikaLatex® dày 15-20 mm

Chú ý:

- Luôn luôn trộn xi măng vào hỗn hợp SikaLatex® nước để làm chất kết nối
- Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn
- Luôn luôn bão hòa bề mặt thi công nhưng không để đọng nước
- Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước đó còn ướt

HƯỚNG DẪN THI CÔNG SẢN PHẨM



Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

1800 599 950
vnm.sika.com
sikavietnam@vn.sika.com
Version: 04-2021

Sika Limited (Vietnam)

Head Office Nhon Trạch 1 Industrial Zone, Đồng Nai
HCMC Branch 60 Nguyễn Đình Chiểu, Dist.1, HCMC
Hà Nội Branch 57 Quang Trung, Hai Bà Trưng Dist., Hà Nội
Đà Nẵng Branch Lot A2.1, 30/4 Street, Hải Châu Dist., Đà Nẵng
Bắc Ninh Branch No3, Road 9, VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: +84 251 3560 700
Tel: +84 28 3911 5550
Tel: +84 24 3857 2934
Tel: +84 236 3873 351
Tel: +84 222 3764 125

Fax: +84 251 3560 699
Fax: +84 28 3911 5551
Fax: +84 24 3857 2936
Fax: +84 236 3873 353
Fax: +84 222 3764 126

