

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sikament® MR-1

PHỤ GIA KÉO DÀI THỜI GIAN NINH KẾT VÀ GIẢM NƯỚC TRUNG BÌNH CHO BÊ TÔNG

MÔ TẢ

Sikament® MR-1 là một chất siêu hóa dẻo, giảm nước mức độ trung bình có tác dụng kéo dài thời gian thi công và duy trì độ sụt. Sikament® MR-1 phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại D & G.

ỨNG DỤNG

Chất siêu hoá dẻo Sikament® MR-1 được dùng cho bê tông chảy của:

- Tấm sàn;
- Nền móng;
- Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày;
- Tường;
- Cột;
- Dầm, đà.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

Sikament® MR-1 đem lại các đặc tính sau:

Như là một chất siêu hóa dẻo:

- Hiệu quả cao mà không cần tăng tỷ lệ nước/xi măng hoặc rủi ro bị phân tầng;
- Duy trì độ sụt của bê tông lâu dài;
- Không gây phản tác dụng lên cường độ cuối cùng.

Như là một chất giảm nước:

- Cường độ ban đầu và cuối cùng tăng một cách đáng kể;
- Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thường;
- Đặc biệt thích hợp với khí hậu nóng;
- Không làm gia tăng sự co ngót;
- Giảm hiện tượng co ngót;
- Cải thiện bề mặt hoàn thiện;
- Tăng khả năng chống thấm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Hỗn hợp Naphtalen Formaldehyt Sulfonat và các chất vô cơ
Đóng gói	Thùng 5 / 25 / 200 / 1000 L
Ngoại quan / Màu sắc	Chất lỏng / Nâu
Hạn sử dụng	Tối thiểu 1 năm
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ đúng cách trong thùng nguyên chưa mở
Tỷ trọng	
Khối lượng thể tích	1.145–1.165 kg/l

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sự tư vấn đặc biệt Tất cả các loại xi măng Portland kể cả xi măng bèn sulphat

THÔNG TIN THI CÔNG

Liều dùng khuyến nghị

0.60–1.60 L / 100 kg xi măng

Liều lượng điển hình: 0.80–1.10 L / 100 kg xi măng

Quá liều lượng:

Khi dùng quá liều lượng một cách đáng kể sẽ dẫn đến tính thi công được gia tăng và kéo dài thời gian ninh kết của bê tông. Tuy nhiên nếu bê tông được bảo dưỡng đúng cách thì cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông không bị ảnh hưởng.

Chú ý: do thời gian ninh kết bị kéo dài nên phải bảo đảm bê tông được bảo dưỡng đúng cách. Không được đầm bê tông còn ít tuổi hoặc đung chạm vào cốt thép khi bê tông đang ninh kết.

Sự tương thích

Có thể kết hợp với tất cả các loại phụ gia Sikament®, Sika® Aer, Sika® Pump, Sikacrete® PP-1 nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẽ và không được trộn trước các phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ trộn.

ĐỊNH LƯỢNG

Có thể cho Sikament® MR-1 trực tiếp vào nước đã được định lượng trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho đồng thời vào nước đã được định lượng tại trạm trộn.

Khi cho trực tiếp vào bê tông tươi vừa mới trộn, hiệu quả về tính hoá dẻo sẽ rõ rệt hơn.

Khi cho vào tại công trình, cho Sikament® MR-1 vào ngay trước khi đổ bê tông và sau khi đã trộn thêm 3 phút.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Cần tiến hành thử nghiệm cấp phối để chọn liều lượng chính xác cho từng yêu cầu cụ thể. Nếu cần giúp đỡ xin liên hệ với Phòng Kỹ Thuật của công ty Sika.

- Công ty Sika có thể cung cấp thiết bị định lượng phụ gia chính xác
- Cần sử dụng máy trộn thích hợp và không được trộn bằng tay
- Nên sử dụng các hợp chất bảo dưỡng bê tông của công ty Sika

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này điều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước

Vận chuyển: Không nguy hiểm

Đổ bỏ chất thải: Theo qui định địa phương

Lưu ý quan trọng: Tránh để tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình. Tránh tiếp xúc lâu với da.

Trong trường hợp bị vấy bẩn rửa cẩn thận bằng nước. Nếu tiếp xúc với mắt và miệng, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm
Sikament® MR-1
Tháng Sáu 2017, Hiệu đính lần 01.01
021302011000000724

SikamentMR-1-vi-VN-(06-2017)-1-1.pdf

