

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SikaTard®-1 VN

PHỤ GIA KIỂM SOÁT HYDRATE HÓA

MÔ TẢ

SikaTard®-1 VN là phụ gia kiểm soát quá trình hydrate hóa của xi măng.

Sử dụng SikaTard®-1 VN cho phép nhà sản xuất bê tông ổn định hỗn hợp bê tông trong khoảng thời gian dài mà không ảnh hưởng tiêu cực đến độ bền bê tông. SikaTard®-1 VN phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 loại B và loại D.

ỨNG DỤNG

SikaTard®-1 VN chủ yếu thích hợp trong sản xuất bê tông cho nhà máy bê tông trộn sẵn và trạm trộn tại công trường

SikaTard®-1 VN có thể sử dụng cho các loại bê tông sau đây:

- Vận chuyển bê tông tươi trộn sẵn khoảng cách xa.
- Kiểm soát tốt hơn thời gian đông kết của bê tông ở thời tiết nóng và lạnh trong quá trình đổ bê tông.

- Bê tông khối lớn, giúp ngăn ngừa các mối nứt lạnh.
- Bơm khoảng cách xa.
- Tận dụng bê tông trả về và áp dụng cho nước rửa xe trộn bê tông.
- Ổn định hỗn hợp bê tông phun.
- Khi việc kiểm soát thời gian đông kết hay quá trình thủy hóa xi măng.

ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

SikaTard®-1 VN tác động lên các đặc tính sau đây của bê tông:

- Tăng tính công tác của bê tông đến vài giờ.
- Cho phép kiểm soát việc kéo dài thời gian đông kết của bê tông.
- Cung cấp sự linh hoạt trong kế hoạch và sắp xếp chương trình đổ bê tông.
- Cho phép bê tông trả về có thể tái sử dụng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Hỗn hợp carbohydrate trong nước.
Đóng gói	200 / 1000 L
Ngoại quan / Màu sắc	Chất lỏng màu nâu sẫm
Hạn sử dụng	12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở.
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, bảo vệ tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp ở khoảng nhiệt độ +5 °C đến +30 °C.
Tỷ trọng	1.120 – 1.140 kg/l (ở 20°C)
Độ pH	5.50 – 7.50 (ở 25°C)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hướng dẫn đổ bê tông

Đổ bê tông: Nhờ sử dụng SikaTard®-1 VN có thể sản xuất bê tông chất lượng cao nhất, tuy nhiên các quy trình của công nghệ bê tông như trộn, đổ, đầm rung và bảo dưỡng phải được tuân thủ và áp dụng.

Bảo dưỡng: Các biện pháp bảo dưỡng bê tông hiệu quả cần phải được thực hiện.

Sự tư vấn đặc biệt

SikaTard®-1 VN có thể pha vào nước đã được định lượng cho bê tông trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng phụ gia vào hỗn hợp bê tông ướt.

Để đạt hiệu quả phân tán của phụ gia, chúng tôi đề nghị thời gian trộn tối thiểu là 60 giây.

Khi thêm phần nước còn lại của mẻ trộn để điều chỉnh độ dẻo của bê tông thì nên thực hiện tối thiểu sau 2/3 thời gian trộn hỗn hợp ướt để tránh nước dư trong bê tông.

THÔNG TIN THI CÔNG

Liều dùng khuyến nghị

0.2 – 1.0 L theo 100 kg xi măng/chất kết dính.

Liều lượng điển hình 0.3 – 0.6 L theo 100 kg xi măng/chất kết dính.

Sự tương thích

SikaTard®-1 VN có thể dùng kết hợp với tất cả các sản phẩm Sikament®, SikaPlast®, Sika ViscoCrete®, Sika® Aer, Sika® Pump, Sikacrete® PP-1, nhưng phải thêm vào hỗn hợp bê tông một cách riêng rẽ và không được trộn chung chúng với nhau trước khi cho vào.

SikaTard®-1 VN tương thích với tất cả các loại xi măng Portland.

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tính thi công và thời gian đông kết của bê tông kéo dài; tuy nhiên với điều kiện bảo dưỡng đầy đủ, cường độ cuối cùng và các đặc tính của bê tông sẽ không bị ảnh hưởng.

Các thiết bị định lượng chính xác có thể được cung cấp bởi Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam.

Cần sử dụng máy trộn bê tông thích hợp và không được trộn bằng tay.

Đề nghị tiến hành trộn thử nghiệm để chọn tỉ lệ liều lượng chính xác đáp ứng cho từng yêu cầu cụ thể. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Sika để được hướng dẫn thêm.

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

GỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Biện pháp bảo vệ: Tránh tiếp xúc lâu với da. Rửa sạch hoàn toàn bằng nước xà phòng. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc miệng, rửa ngay lập tức bằng nước ấm, sạch và đưa ngay đến trung tâm y tế.

Tránh tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình.

Sinh thái/Thải bỏ: Không được thải bỏ vào nguồn nước hoặc đất và tuân theo qui định của địa phương.

Loại hàng vận chuyển: Không nguy hại

Độc hại: Không độc hại

LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com



Bản chi tiết sản phẩm
SikaTard®-1 VN
Tháng Ba 2019, Hiệu đính lần 01.02
021406011000000143

SikaTard-1VN-vi-VN-(03-2019)-1-2.pdf

