

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sikagard®-6620

Sơn phủ bảo vệ gầm ô tô và chống đá văng dạng phun

THÔNG TIN ĐẶC TRƯNG CỦA SẢN PHẨM (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Gốc hoá học	Acrylic gốc nước
Màu sắc (CQP001-1)	Đen
CƠ CHẾ ĐÓNG RẮN	Khô tự nhiên
Tỷ trọng (chưa khô)	1.05 kg/l
Hàm lượng chất rắn	60 %
Nhiệt độ thi công	môi trường 15 – 25 °C
Chiều dày lớp màng	Ướt 500 µm Khô 300 µm
Thời gian khô mặt	60 phút ^A
Thời gian khô	24 giờ ^A
Nhiệt độ làm việc	-20 – 80 °C
Hạn dùng	18 tháng ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. h.

B) lưu trữ 5 °C - 25 °C

MÔ TẢ

Sikagard®-6620 là lớp phủ bảo vệ gốc nước bền bỉ, chống rỉ sét và giảm âm tốt. Sản phẩm phù hợp để bảo vệ gầm xe và chống đá văng hiệu quả, đồng thời mang lại hiệu suất vượt trội.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Hàm lượng VOC thấp
- Có thể sơn phủ
- Vẫn giữ được độ đàn hồi sau khi khô
- Có thể đạt được nhiều loại bề mặt hoàn thiện khác nhau
- Bám dính tốt
- Hiệu suất tốt ở nhiệt độ thấp
- Dễ thi công, không chảy hay nhỏ giọt
- Chống mài mòn, va đập và các loại muối rải đường

KHU VỰC THI CÔNG

Sikagard®-6620 là lớp phủ chống ăn mòn được phun để sửa chữa và bảo vệ các bộ phận sơn dễ bị tổn thương của xe, chẳng hạn như bậc cửa, hốc bánh xe, cản trước và sau, cũng như các bộ phận ở gầm xe. Sản phẩm này chỉ phù hợp cho người dùng chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Cần thực hiện thử nghiệm trên vật liệu thực tế và trong điều kiện cụ thể để đảm bảo độ bám dính và tính tương thích.

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sikagard®-6620

Hiệu đính lần 01.01 (04 - 2025), vi_VN
014013066203001000

KHÁNG HOÁ CHẤT

Sikagard®-6620 có khả năng chống chịu nước, nước biển, sương muối, dầu, bazơ và axit.

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt cần được làm sạch, khô ráo và không còn rỉ sét, bụi bẩn hay dầu mỡ. Kim loại nguyên bản phải được xử lý trước để tăng khả năng chống ăn mòn (ví dụ: thép chưa có lớp phủ bảo vệ, v.v.).

Thi công

Sikagard®-6620 có thể được thi công bằng thiết bị phun dạng airless hoặc súng phun dạng air-mix với áp suất khí trong khoảng 3-6 bar. Lắc bình chứa khoảng 40 lần trước khi sử dụng. Che phủ các bề mặt lân cận trước khi phun. Phun ở nhiệt độ phòng và từ khoảng cách khoảng 25 cm theo chuyển động lướt để tạo một lớp phủ liên tục. Sikagard®-6620 có thể được phun mà không bị nhỏ giọt. Thi công sản phẩm cho đến khi đạt được độ dày lớp phủ mong muốn. Nếu cần một lớp dày, để các lớp khô trước khi thi công lớp mới. Có thể đạt được nhiều kết cấu bề mặt khác nhau bằng cách điều chỉnh kỹ thuật phun. Không phun lên các bộ phận của phanh, động cơ hoặc hệ thống ống xả. Để được tư vấn về việc lựa chọn và lắp đặt hệ thống bơm phù hợp, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry.

Loại bỏ

Sikagard®-6620 chưa khô có thể được làm sạch khỏi dụng cụ và thiết bị bằng Sika®Remover-208 hoặc các dung môi thích hợp khác. Khi đã khô, vật liệu chỉ có thể được loại bỏ bằng phương pháp cơ học. Tay và các vùng da tiếp xúc cần được rửa ngay lập tức bằng khăn lau chuyên dụng như Sika®Cleaner-350H hoặc các chất rửa tay công nghiệp phù hợp cùng với nước. Không sử dụng dung môi trên da.

Sơn phủ

Sikagard®-6620 có thể được sơn phủ lên trên sau khi đã khô (sau 24 giờ) bằng các hệ sơn thông thường. Thời gian chờ có thể được rút ngắn bằng cách sấy khô nhanh ở nhiệt độ tối đa 60 °C. Do sự đa dạng của các loại sơn, cần thực hiện thử nghiệm độ bám dính và tính tương thích trước khi sử dụng.

ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ

Sikagard®-6620 phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 5 °C đến 25 °C trong môi trường khô ráo. Không để tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc sương giá. Nhiệt độ thấp nhất cho phép trong quá trình vận chuyển phải trên 5 °C.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính hướng dẫn chung. Để được tư vấn về từng ứng dụng cụ thể, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry. Bản sao của các ấn phẩm sau đây có thể được cung cấp theo yêu cầu:

- Bản dữ liệu an toàn

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

Chai	1 kg
Thùng	20 kg

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

MIỄN TRỪ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sikagard®-6620
 Hiệu đính lần 01.01 (04 - 2025),
 vi_VN
 014013066203001000

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
 Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1
 Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
 Tel: (84-251) 3560 700
 Fax: (84-251) 3560 699
 sikavietnam@vn.sika.com
 vnm.sika.com

