

Sika® Deck Primer

Chất quét lót dùng cho thép và vữa gốc xi măng.

Dữ liệu kỹ thuật

Đặc tính	Quét lót gốc nước	
Gốc hóa học	SBR emulsion	
Màu	Trắng sữa	
Tỷ trọng (chưa đông cứng ¹⁾)	Khoảng 1.02 kg/l.	1.8
Hàm lượng rắn	Khoảng 20 %	
Ph	8-9	
Nhiệt độ thi công (chất nền/ không khí)	5 – 35°C (45 – 95°F)	
Thi công	Bàn chải hoặc con lăn	15
Mức tiêu thụ vật liệu lên thép	Khoảng 85 g/m ² .	
Mức tiêu thụ vật liệu giữa lớp vữa	Khoảng 150 – 300 g/m ² tùy thuộc vào độ cứng của chất nền.	
Lưu kho	Lưu kho ở khu vực mát, khô và dưới 25°C (75°F)	
Hạn sử dụng	09 tháng	

Mô tả

Sika® Deck Primer là chất hoạt hóa tính kết dính cho sản phẩm chất phủ sàn xi măng gốc nước của Sika.

Sika® Deck Primer được sản xuất tuân theo hệ thống bảo đảm chất lượng ISO 9001/14001.

Lĩnh vực áp dụng

Sika® Deck Primer được sử dụng như lớp chuẩn bị bề mặt trước cho các sản phẩm gốc xi măng như là: Sika® Deck Screed và Sika® Deck Compound.

Không thể sử dụng Sika® Deck Primer riêng lẻ lên nhôm. Trong trường hợp trên, sử dụng một cái tie coat (vd: Intergard 269, phủ sàn dùng trong tàu thủy) trước khi sử dụng Sika® Deck Primer. Sản phẩm này chỉ thích hợp cho các đơn vị đã sử dụng qua sản phẩm. Nên thử nghiệm trên các chất nền và điều kiện thực tế nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa chất kết dính và vật liệu.

Phương pháp thi công

Sika® Deck Primer có thể sử dụng trực tiếp lên thép và vữa gốc xi măng. Bề mặt phải sạch, khô, không bụi bẩn, dầu, nhớt và các hợp chất khác có thể làm giảm chất kết dính.

Sika® Deck Primer được thi công bằng bàn chải hoặc con lăn. Sau khi Sika® Deck Primer khô, có thể thi công lớp vữa (tham khảo bảng chi tiết kỹ thuật). Đóng chặt nắp chai ngay sau khi sử dụng.

