

Bản Chi tiết sản phẩm  
Ngày phát hành 07, 2009  
Mã số no. 7.4.003  
Hiệu đính lần 00  
Sika® BituSeal T-140 SG (0°C)(SA)

## Sika® BituSeal T-140 SG (0°C)(SA)

Sika® BituSeal T-140 SG (0°C) là sản phẩm chống thấm dạng tấm mỏng, thi công theo phương pháp khò nóng dày 4mm, gốc APP Bitum cải tiến, tấm gia cường Bitumen, với bề mặt được phủ cát, có thể uốn dẻo được ở 0°C.

### Mô tả

Sika® BituSeal T-140 SG (0°C) dạng tấm mỏng chống thấm được thi công theo phương pháp khò nóng và có thể uốn dẻo được ở 0°C. Có gốc atactic polypropylene nhựa đường cải tiến, được gia cường bởi lớp polyester, một mặt được rắc cát và mặt kia được phủ lớp polyethylene mỏng, dễ dàng thi công.

### Ứng Dụng

- Chống thấm và ngăn ẩm cho mặt ngoài tường tầng hầm
- Chống thấm cho tường chấn
- Chống thấm cho sàn với lớp bảo vệ
- Chống thấm cho mái bằng dưới lớp gạch bảo vệ
- Chống thấm cho ban công và sân thượng dưới lớp gạch bảo vệ

### Ưu điểm

- Kháng lão hóa tốt
- Chịu được sự thay đổi của thời tiết
- Chịu được lực căng và lực xé tốt
- Ngăn được hơi nước rất tốt
- Độ ổn định kích thước cao
- Có thể uốn dẻo ở nhiệt độ thấp
- Dễ dàng thi công bằng phương pháp thổi hơi nóng (đèn khò)
- Không chống được rẽ cây đậm xuyên
- Thích hợp cho lớp phủ trên mái
- Chịu được lực nén cơ học cao
- Cân thi công với lớp kết nối phù hợp, bề mặt đồng nhất và phẳng (bề mặt bê tông, gạch . . .)

### Tiêu chuẩn sản phẩm

- Sản phẩm này có thể không được bán ở một vài nước Châu Âu
- Phù hợp với tiêu chuẩn cho chống thấm mái EN 13707
- Phù hợp với tiêu chuẩn cho chống thấm nền móng EN 13969

### Thông tin sản phẩm

#### Dạng/ Màu

- Tấm mỏng được cuộn lại, được gia cường bằng lớp polyester
- Bề mặt được rắc cát, mặt kia được phủ bởi lớp mỏng polyethylene

#### Độ dày

4 mm



Màu	đen	
Đóng gói	Kích thước cuộn : 1 m x 10 m Trọng lượng : 4.8 kg/m <sup>2</sup>	
Lưu trữ		
Hạn sử dụng	4 năm kể từ ngày sản xuất. Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, nhiệt độ từ 5 – 35°C. Sản phẩm phải được giữ nguyên trong bao bì, các cuộn phải được để nằm ở nơi thoáng mát, phải được che phủ tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, mưa, băng tuyết.	
Thông tin kỹ thuật		
Công bố sản phẩm	Không áp dụng	
Chiều dài	10 m (~ 1%)	EN 1848-1
Chiều rộng	1 m (~ 1%)	EN 1848-1
Chiều dày	4 mm ( ± 5%)	EN 1849-1
Khả năng chịu áp lực thẩm nước	> 60kpa	EN1928-B
Khả năng uốn dẻo ở nhiệt độ thấp	0°C	EN1109
Khả năng kháng chảy rửa ở nhiệt độ cao	>= 120°C.	EN1110
Chịu lực căng cực đại	700 N/50mm (±20%) 600 N/50mm (±20%)	EN12311-1
Độ giãn dài	45% (±15%) 45% (±15%)	EN12311-1
Độ ổn định kích thước	<= 0.25%	EN 1107
Kháng va chạm	>= 600 mm	EN129691
Chịu lực xé rách	160 N (±30%)	EN 12310-1
Kháng lại lực cắt tại khe co giãn	>400N/50mm	EN1237-1
Tốc độ lão hóa	Không bị khuyết tật Trong môi trường sóng UV theo phương pháp EN1297 Đạt	EN1296 EN1850-1 EN1110 EN1296/EN1297
Độ thấm nước	Khả năng uốn dẻo trong môi trường nhiệt độ cao >120°C Trong môi trường UV và điều kiện nhiệt độ theo Lực căng cực đại Độ giãn cực đại Khả năng chịu áp lực thẩm nước	EN1110 EN1296/EN1297 EN12311-1 EN12311-1 EN1928
Độ thấm nước	<=0.2g / 24 giờ/ m <sup>2</sup>	ASTME96
Tiếp xúc trực tiếp với lửa	Loại F mái (t1 – 4)	ENV1187
Phản ứng khi tiếp xúc với lửa	Loại F	EN13501-1
Thông tin hệ thống		
Hệ thống thi công	Sản phẩm hỗ trợ : BC Bitumen coating được thi công như là lớp kết nối .	
Phương pháp thi công	Chất lượng bề mặt : (Bê tông, gạch, vữa). Bề mặt thi công phải sạch, đặc chắc, khô ráo, đồng nhất, không bám dầu mỡ, bụi và các mảnh vỡ bám tạm phải được làm sạch, bề mặt nằm ngang phải nghiêng > 1.5%.	



## Điều kiện thi công :

Nhiệt độ bề mặt : tối thiểu là +5°C và tối đa là +65°C

Nhiệt độ môi trường : tối thiểu là +5°C và tối đa là +50°C

Độ ẩm bề mặt : <= 25%

Độ ẩm môi trường : <= 85%

## Hướng dẫn thi công

### Phương pháp thi công / dụng cụ

Thi công lớp kết nối bitum lên bề mặt thi công như sau (chỉ áp dụng cho lớp Sika® BituSeal T-140 SG đầu tiên) : Thi công bằng cọ hoặc ru lô hoặc máy phun áp lực, chờ đến khi bay hơi hoàn toàn, thời gian chờ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

Lớp màng sẽ bám chặt lên bề mặt thi công bằng phương pháp khò hơi nóng sử dụng khí gas. Mở cuộn Sika® BituSeal T-140 SG và đặt mặt có phủ lớp polyethylene (mặt láng có logo Sika) tiếp xúc với bề mặt thi công. Mở khoảng nửa vòng và khò hơi nóng vào tấm màng cho đến khi lớp polyethylene và bitum cháy và phai đậm bão rǎng bề mặt bị khò hơi nóng của Sika® BituSeal T-140 SG cháy và nhô thành giọt, và cứ như thế tiếp tục mở và khò hơi nóng. Đồng thời ép chặt tấm Sika® BituSeal T-140 SG lên bề mặt thi công bằng cách dùng ru lô vừa lăn vừa nén chặt. Lặp lại các thao tác trên với các cuộn tiếp theo. Khi nối các tấm Sika® BituSeal T-140 SG với nhau thì độ rộng của mối nối tối thiểu là 100 mm, các mối nối này phải dùng ru lô ép thật chặt.

### Chú ý khi thi công

Đọc hướng dẫn thi công Sika® BituSeal T-140 SG trước khi tiến hành thao tác tại công trường.

Những người có kinh nghiệm về phương pháp thi công và khéo tay sẽ tốt hơn khi thi công sản phẩm này.

Các khiếm khuyết phải được khắc phục trong khi khò hơi nóng cho những lớp kế tiếp.

Độ kín nước phải được kiểm tra ngay sau khi hoàn thiện.

## Thông tin về sức khỏe và an toàn

### Tiêu chuẩn về an toàn

Mặt áo quần bảo hộ, bao tay, mắt kính bảo hộ.

Không được hít thở khói gas.

Nhiệt tỏa ra rất lớn khi đốt vật liệu bitumen bằng gas có thể gây cháy và là nguyên nhân gây hỏa hoạn. Cần tuân thủ các biện pháp phòng cháy của địa phương.

### Miễn trừ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngay từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

Sika Limited (Vietnam)  
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1  
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  
Tel: (84-61) 3560 700 Fax: (84-61) 3560 699  
[www.sika.com.vn](http://www.sika.com.vn), [sikavietnam@vn.sika.com](mailto:sikavietnam@vn.sika.com)

