

## BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

# Sika® Plastiment®-96

### PHỤ GIA GIẢM NƯỚC VÀ CHẬM ĐÔNG KẾT CHO BÊ TÔNG

#### MÔ TẢ

Là phụ gia hóa dẻo và chậm đông kết gốc Lignosulfonate cải tiến dùng để sản xuất bê tông chất lượng cao

Phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 Loại D

#### ỨNG DỤNG

Sika® Plastiment®-96 được dùng trong bê tông khối lớn và bê tông kết cấu ở những nơi có yêu cầu kéo dài thời gian đông kết và cải thiện tính thi công như:

- Đổ bê tông khối lớn nhưng muốn tránh hình thành khe lạnh

- Thời gian vận chuyển bê tông từ trạm trộn đến công trường dài
- Điều kiện đổ bê tông khó khăn và chi tiết
- Nhiệt độ môi trường cao

#### ĐẶC TÍNH/ ƯU ĐIỂM

- Chỉ trì hoãn thời gian đông kết nhưng không làm chậm quá trình đóng rắn
- Cho phép giảm đáng kể lượng xi măng so với bê tông thông thường
- Tăng cường độ cuối cùng
- Kiểm soát tốt độ sụt ngay cả khi nhiệt độ môi trường tăng lên
- Giảm co ngót và từ biến
- Không có Clorua, không ăn mòn cốt thép

#### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Gốc hoá học	Hỗn hợp Lignosulfonates
Đóng gói	200/1000 lít
Ngoại quan / Màu sắc	Chất lỏng màu nâu
Hạn sử dụng	12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở
Điều kiện lưu trữ	Lưu trữ trong điều kiện khô ráo, bảo vệ tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp ở khoảng nhiệt độ +5 °C đến +30 °C
Specific gravity	1.160 - 1.180 (tại 20° C)

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

##### Hướng dẫn đổ bê tông

**Đổ bê tông:** Nhờ sử dụng Sika® Plastiment®-96 có thể sản xuất bê tông chất lượng cao nhất, tuy nhiên các quy trình của công nghệ bê tông như trộn, đổ, đầm rung và bảo dưỡng phải được tuân thủ và áp dụng  
**Bảo dưỡng:** Các biện pháp bảo dưỡng bê tông hiệu quả cần phải được thực hiện.

##### Sự tư vấn đặc biệt

Sika® Plastiment®-96 có thể pha vào nước đã được định lượng cho bê tông trước khi cho vào hỗn hợp bê tông khô hoặc cho riêng phụ gia vào hỗn hợp bê tông ướt

Để đạt hiệu quả phân tán của phụ gia, chúng tôi đề nghị thời gian trộn tối thiểu là 60 giây  
Khi thêm phần nước còn lại của mẻ trộn để điều chỉnh độ dẻo của bê tông thì nên thực hiện tối thiểu sau 2/3 thời gian trộn hỗn hợp ướt để tránh nước dư trong bê tông

## THÔNG TIN THI CÔNG

<b>Liều dùng khuyến nghị</b>	0.20 – 1.00 lít theo 100 kg xi măng ( tùy theo loại xi măng và nhãn hiệu) Liều lượng điển hình 0.35 – 0.50 lít/ 100 kg xi măng
<b>Sự tương thích</b>	Sika® Plastiment®-96 có thể dùng kết hợp với tất cả các sản phẩm Sikament®, Sika® Aer, Sika® Pump, Sikacrete® PP1 ,nhưng phải thêm vào hỗn hợp bê tông một cách riêng rẽ và không được trộn chung chúng với nhau trước khi cho vào

## CHÚ Ý QUAN TRỌNG

- Dùng quá liều lượng sẽ dẫn đến tính thi công và thời gian đông kết của bê tông kéo dài, tùy thuộc vào lượng xi măng và nhiệt độ. Cường độ cuối cùng sẽ không bị ảnh hưởng  
**Ghi chú :** do kéo dài thời gian đông kết, bảo dưỡng đúng cách phải được đảm bảo. Không rung bê tông hay đập chạm vào cốt thép khi bê tông đang đông kết
- Đề nghị tiến hành trộn thử nghiệm để chọn tỉ lệ liều lượng chính xác đáp ứng cho từng yêu cầu cụ thể. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Sika để được hướng dẫn thêm
- Các thiết bị định lượng chính xác có thể được cung cấp bởi Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam
- Cần sử dụng máy trộn bê tông thích hợp và không được trộn bằng tay.
- Bảo dưỡng – sử dụng hợp chất bảo dưỡng của Sika để bảo dưỡng bê tông

## THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

## GIỚI HẠN ĐỊA PHƯƠNG

Lưu ý rằng tùy theo kết quả yêu cầu từng địa phương riêng biệt mà tính năng sản phẩm có thể thay đổi từ nước này sang nước khác. Vui lòng xem tài liệu kỹ thuật sản phẩm địa phương để biết mô tả chính xác về khu vực thi công.

**Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam**  
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1  
Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam  
Tel: (84-251) 3560 700  
Fax: (84-251) 3560 699  
sikavietnam@vn.sika.com  
vnm.sika.com



**Bản chi tiết sản phẩm**  
Sika® Plastiment®-96  
Tháng Bảy 2020, Hiệu đính lần 01.01  
02130301100000195

## SINH THÁI HỌC, SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

**Biện pháp bảo vệ:** Tránh tiếp xúc lâu với da. Rửa sạch hoàn toàn bằng nước xà phòng. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt hoặc miệng, rửa ngay lập tức bằng nước ấm, sạch và đưa ngay đến trung tâm y tế. Tránh tiếp xúc với thực phẩm và đồ dùng gia đình  
**Sinh thái/Thải bỏ:** Không được thải bỏ vào nguồn nước hoặc đất và tuân theo qui định của địa phương  
**Loại hàng vận chuyển:** Không nguy hại  
**Độc hại:** Không độc hại

## LƯU Ý PHÁP LÝ

Các thông tin, và đặc biệt, những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được cung cấp với thiện chí của chúng tôi dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về sản phẩm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn của Sika. Trong ứng dụng thực tế, chúng tôi không bảo đảm sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường, cũng như không có một ràng buộc pháp lý nào đối với chúng tôi ngụ ý từ các thông tin này hoặc từ một hướng dẫn bằng văn bản, hay từ bất cứ một sự tư vấn nào. Người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công họ mong muốn không. Sika có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được chú ý. Mọi đơn đặt hàng chỉ được chấp nhận dựa trên Bảng Điều Kiện Bán Hàng hiện hành của chúng tôi. Người sử dụng phải luôn tham khảo Tài Liệu Kỹ Thuật mới nhất của sản phẩm. Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này theo yêu cầu.

SikaPlastiment-96-vi-VN-(07-2020)-1-1.pdf

